



SUPREMETOP CP

‘Экстрo ударозащитный лак SUPREMETOP CP предназначен для нанесения на органоразбавляемые или водоразбавляемые базовые покрытия R-M. Отличный блеск, а так же высокая стойкость к царапинам.

SUPREMETOP CP

	Пропорции смешивания	Объем	Вес
	SUPREMETOP CP	-	100 g
	H 802	-	40 g
	SC 850	-	20 g
Плотность лака	1.003 г/см ³		
Содержание твердых частей	55,0% по весу		
Укрывающая способность грунта	335 m ² на 1 литр		
Краскопульт	HVLP, Trans Tech, RP		
Нанесение количество слоев	2 мокрых		
Толщина покрытия	40-60 мкм		

Область применения:

SUPREMETOP CP применяется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобилей представительского класса BMW, PEGEOT, MERSEDES, INFINITI, и т.д. окрашенных на конвейере лаком стойким к царапинам.

Подходит как для окраски больших поверхностей так и выполнения локальных ремонтов. Большой популярностью может пользоваться в автотюнинг ателье и особенно в мотоклубах. Так как обычные лаки не выдерживают мото униформу и протираются в области бензобака.

Комментарий специалистов технического отдела:

Лак SUPREMETOP CP стойкий к царапинам и прочим механическим воздействиям, очень часто применяют на отдельных деталях автомобиля, капот, бампер для защиты от сколов вместо бронирующей пленки. Необходимо так же помнить, что для того что бы лак приобрел свои прочные свойства, его необходимо прокалить при 60° С 40 минут.

Включение пыли можно отполировать в течении первых двух суток.

Press Release